

	SEG ROYAL DIAMOND, SA Aislantes eléctricos	
	TECHNISCHE INFORMATION	Ausgabe: OKT.2014

PRESSPAN

PRESSPAN ist ein gepresster Cartoon erster Qualität, der nur aus Hochleistungs-Zellulosefasern hergestellt wird.

ANWENDUNGSBEREICH

PRESSPAN wird in Transformatoren, Kondensatoren, Schaltern, Spulen usw. verwendet...

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ROLLEN (PSP 3040)

Dichte (grs/cm³)1.10-1.25
 Luftfeuchtigkeit im Auslieferungszustand (%)6-10
 Asche (%).....1 max. Zugfestigkeit
 (N/mm²)
 Längs70 min.
 Quer35min.
 Thermische Klasse..... "A" (105°C)
 Durchschlagsfestigkeit (Kv/mm) 8 min.

DICKE (mm) 0,1 0,15 0,20 0,25 0,35	GEWICHT (gr x m ²)
	115
	170
	235
	270
	400

GELIEFERT IN

Coils von 10 und 40 kg ca. (Breite 1000 mm). Bei Bedarf in schwersten Coils lieferbar und in Rollen geschnitten.

La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.

SEG ROYAL DIAMOND, SA

Tel. 93 791 80 06

Fax: 93 791 91 25

Polígono Industrial S/N 08319 Dosrius (Barcelona) España

E-Mail: royal-diamond@royal-diamond.es www.royal-diamond.es